

ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

## Neorooft® Nordic

*Sơn chống thấm hỗn hợp dành cho mái*

### MÔ TẢ

- Sơn chống thấm hỗn hợp dành cho mái (nhin kết UV), màu đất nung cho khí hậu lạnh hơn với khả năng chịu nhiệt độ cực thấp(-35oC). Nó hình thành nên một lớp màng chống ẩm.

### LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

- Mái bê tông, tấm xi măng, khám, vữa xi măng
- Mái với khả năng chịu nước đọng
- Màng bitum mặt khoáng
- Bề mặt kim loại
- Lớp chống thấm PU cũ và mới
- Tấm cách nhiệt PU và tấm polycarbonate
- Mặt kính
- Tấm kim loại mạ và màng bitum bọc nhôm
- Trên lớp mái cũ bằng a-mi-ăng

### ĐẶC TÍNH/ƯU ĐIỂM

- Dễ thi công và khi khô tạo thành một lớp màng nhẵn mịn phủ kín các vết nứt mao mạch và có khả năng bảo vệ chống ẩm tổng thể.

-Neorooft® Nordicđược kết hợp hệ thống liên kết chéo nhin kết UV, được thiết kế để tạo ra khả năng chống bám đất rất tốt. Sau 2 ngày tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, lớp màng sẽ không còn dính nữa cho dù dưới nhiệt độ cao.

- Nó không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết xấu và luôn duy trì khả năng đàn hồi ở nhiệt độ từ -35oC đến +80oC, cung cấp khả năng chống thấm nước tuyệt vời.

### ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Hình thức: Dung dịch nhớt – màu đất nung

Tỷ trọng (ISO 8962): 1,31g/cm<sup>3</sup>

pH (ISO 1148): 8-9

Định mức tiêu thụ: 500-700gr/m<sup>2</sup>/2lớp (bề mặt gốc xi măng)

Thời gian khô: 2-3 giờ ở +25oC

Thời gian ứng dụng lớp kế tiếp: 24 giờ ở +25oC



ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

## Neorooft® Nordic

Sơn chống thấm hỗn hợp dành cho mái

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

-Mặt nền cần phải sạch, khô và không bám bụi, dầu, mỡ hoặc bất kì vật liệu kém bám dính nào. Nên quét lót bề mặt bằng Revinex® pha với nước theo tỷ lệ Revinex®: nước từ 1:3 đến 1:4, để trám kín lỗ rỗ, cố định bề mặt, và do đó đạt cường độ bám dính và hiệu quả bao phủ cao hơn.

### Thi công

- Khuấy kĩ sản phẩm trong thùng của nó. Sau khi quét lót, quét/lăn tối thiểu 2 lớp Neorooft®Nordic theo hai hướng khác nhau. Lớp thứ nhất pha với 5% nước. Quét/lăn lớp thứ hai sau lớp thứ nhất 24 giờ, không pha loãng. Lớp thứ ba cũng được thi công theo hướng dẫn trên.

-Trường hợp ứng dụng trên màng asphalt với đá trọng lực, quét 1-2 lớp lót Revinex® pha với nước theo tỷ lệ Revinex®: nước -1:3, tiếp theo quét ít nhất 2 lớp Neorooft®Nordic.

### Lưu ý

- Không thi công Neorooft®Nordic dưới trời mưa hoặc dự đoán có mưa trong suốt giai đoạn ninh kết và chỉ ứng dụng ngoài trời.

-Đối với các yêu cầu cao hơn hoặc khi phủ khe nứt > 1,5mm, Neorooft®Nordic có thể được gia cường bằng vải polyeste không dệt được thiết kế đặc biệt Neotextile. Trong trường hợp này, cần phải quét tối thiểu 3 lớp

-Độ dày lớp không được vượt quá mức quy định để tránh thời gian khô kéo dài.

-Toàn bộ lớp màng sẽ khô sau 7 ngày

-Dưới điều kiện không có nắng, sự polyme hóa màng sẽ mất nhiều thời gian hơn và bề mặt sẽ dính lâu hơn

**Vệ sinh dụng cụ:** bằng nước ngay sau khi sử dụng

**Tẩy vết bẩn:** bằng nước khi vết bẩn còn ẩm. Khi vết bẩn đã khô, bằng biện pháp cơ học hoặc bằng chất tẩy sơn.

### ĐÓNG GÓI

Thùng nhựa 13 kg & 4 kg

### BẢO QUẢN

Thời hạn sử dụng 2 năm khi được bảo quản nguyên thùng, tránh ánh nắng trực tiếp và sương giá.

