

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Antilime BE

Chất cuốn khí thay thế vôi trong vữa xây và vữa trát

Lĩnh vực ứng dụng

Bổ sung Antilime BE giúp vữa đạt được các ưu điểm sau:

- Vữa tươi có độ bám dính tốt hơn lên mặt nền.
- Độ bền cao hơn.
- Dễ thi công hơn (thậm chí cát có hàm lượng phần mịn thấp).
- Tỷ lệ nước/xi măng thấp
- Bảo vệ khỏi chu kì đóng tan băng
- Giảm phù nước
- Gắn kết và lưu biến tốt hơn
- Chống nước ăn mòn

Hơn nữa, nhờ thay thế vôi mà Antilime BE đảm bảo hiện trường thi công sạch sẽ hơn với tiết kiệm cả về chi phí nhân công và hao phí vật liệu.

Đặc điểm kỹ thuật

Màu sắc: Nâu sẫm

Tỷ trọng: 1.1 g/cm³

Độ bền nén trên chu kì đóng tan băng: Không thay đổi

Liều lượng: 0,05%-0,2% của trọng lượng xi măng
(25gr-100gr/50kg xi măng)

Hướng dẫn sử dụng

Đổ Antilime BE vào nước và khuấy kỹ

Lưu ý

Quá liều lượng sẽ ảnh hưởng đến đặc tính của vữa.

Đóng gói

Thùng 200kg và thùng nhựa 18-5-1kg

Thời hạn sử dụng

Sản phẩm có thời hạn sử dụng tối thiểu 18 tháng khi được bảo quản nguyên thùng, tránh sương giá và ánh nắng trực tiếp.