

ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

## Betofix ® Waterstop

Lớp phủ gốc dung môi làm lớp bảo vệ bề mặt ẩm

### Lĩnh vực ứng dụng

Betofix ® Waterstop thích ứng làm lớp bảo vệ bề mặt ẩm trong tầng hầm, tường, phòng điều hòa.

### Đặc tính / Ưu điểm

- Sử dụng đơn giản và không yêu cầu đặc biệt về vấn đề chuẩn bị bề mặt
- Bám dính hoàn hảo với bề mặt xốp hoặc bề mặt kiềm
- Có khả năng chịu áp suất âm tăng
- Chịu hóa chất tẩy rửa
- Không vàng hóa

### Đặc điểm kỹ thuật

Tỷ trọng (25°C):1,42kg/l

Điểm bắt cháy:+42°C

Định mức tiêu thụ:500gr/m<sup>2</sup> cho 2 lớp

Thời gian khô (25°C): 4-5 giờ

Nhiệt độ môi trường:+5°C - +35°C

Thời gian cho lớp kế tiếp (25°C): 24 giờ

### Hướng dẫn sử dụng

#### Chuẩn bị mặt nền:

Mặt nền cần phải sạch, khô và không bám bụi, dầu, mỡ hoặc vật liệu bám dính kém.

#### Thi công:

Khuấy kĩ sản phẩm trong thùng của nó. Lăn/quét 2 lớp **Betofix ® Waterstop**. Pha với dung môi **Neotex 1080**(10-15%).

#### Lưu ý:

Nếu có áp suất âm gia tăng, trước hết nên quét một lớp chống thấm gốc xi măng **Neopress®** được gia cường bằng nhũ tương **Revinex®** bằng cách tạo lỗ hở. Sau khi bịt kín các lỗ hở này, quét **Betofix® Waterstop**

Màu sắc: Trắng

Đóng gói: Thùng 1kg và 5kg

Vệ sinh dụng cụ: Dùng dung môi **Neotex 1080**

Tẩy vết bẩn: Dùng dung môi **Neotex 1080**

### Bảo quản

Thời hạn sử dụng 2 năm khi được bảo quản nguyên thùng, tránh ánh nắng trực tiếp và sương giá.

