

# CYH - 202

Polyurethan nửa cứng một thành phần



## Mô tả

Keo PU bán kị nước CYH 202 được sử dụng để chặn rò rỉ và điền kín lỗ rỗng ngầm. CYH 202 là một loại dung dịch polyme ninh kết khi phản ứng với nước. CYH 202 không chỉ chặn nước rò rỉ, mà nó còn có thể ngăn chặn và làm chậm quá trình phân hủy của các thanh cốt thép hoặc các tính năng khác của bê tông. Kết quả này đạt được là do sự tràn ngập CYH 202 xuyên suốt độ sâu của khe nứt.

## Ưu điểm

- Được chứng nhận có thể bơm tiêm dưới nước
- Khả năng đàn hồi tốt, trở sau khi ninh kết, ổn định khối lượng, không co ngót
- Bọt gia tăng khối lượng để điền kín các lỗ hổng và khe rỗng
- Bám dính hoàn hảo với bề mặt ướt
- Có thể ứng dụng từ mặt sau
- Thẩm thấu sâu vào các khe nứt rất nhỏ
- Không sinh nứt mới

## Ứng dụng

### Lĩnh vực ứng dụng bao gồm:

- Tường chắn
- Phòng tắm
- Tấm lát sàn
- Bể nước
- Ban công và sân thượng
- Mái hiên
- Máng xối RC và bồn hoa
- Bể bơi
- Sàn treo
- Tầng hầm và móng

## Thông số kỹ thuật và Vật lý

Hình thức	Dung dịch một thành phần
Màu sắc	Trong suốt
Hòa tan trong nước	Bán kị nước
Tỷ trọng g/ml	1,09
Độ nhớt, cps (KS F 4923)	150-250
Trương nở tối đa	17 lần
Thời gian cảm ứng 20°C/68°F	20 giây
Thời gian đông kết 20°C/68°F	50 giây
Giãn dài tại điểm gãy (%)	>30
Cường độ (trộn cát)	3N/mm <sup>2</sup>
Hình thức	Bọt PU trắng
Ăn mòn	Không ăn mòn
Kháng hóa chất	Kháng nhiều dung môi hữu cơ, axit nhẹ và kiềm
Thời hạn sử dụng	1 năm khi còn nguyên bao gói
Điều kiện bảo quản	Nơi khô mát
Đóng gói	Thùng 20kg

## Lưu ý

- Nhiệt độ mặt nền và môi trường tối thiểu ở 5°C.
- Vật liệu cần được bảo quản ở nơi khô mát.
- Bảo quản tốt nhất là khi còn nguyên bao gói ở nhiệt độ 15°C - 30°C.