HEP-008

Keo Epoxy loại ướt

Mô tả

Là chất trám kín epoxy được làm từ polyamit đặc biệt không tan trong nước dùng để sửa chữa khe nứt trên kết cấu bê tông ngập trong nước.

Thông số kỹ thuật & vật lý

Tỷ lệ pha trộn (Phần A : Phần B)	1:1
Thời gian sống	20-30 phút
Thời gian đông kết- sờ khô	24 giờ
Độ nhớt (MPA-S)	Nhão
Độ bền căng	6.8 N/mm^2 (KS F 4923:2005)
Cường độ bám dính	18.4 N/mm^2 (KS F 4923:2005)
Độ bền nén	53 N/mm^2 (KS M 3015:2003)