

ĐẶC ĐIỂM

- Dễ sử dụng
- Bề mặt nhẵn mịn hoàn hảo
- Độ đặc quán có thể điều chỉnh
- Dễ trát bả bằng bay
- Không cần lớp lót
- Tương hợp với lớp trang trí tường

MÔ TẢ

110 LANKOSKIM là loại bột bả mịn, trộn nước dùng để sửa chữa các khuyết tật bên mặt của bê tông và lớp vữa trát. Tạo bề mặt nhẵn mịn bằng cách triệt khử các khuyết tật trên bề mặt như các đường rãnh, đường giáp mối, khe nứt nhỏ và các hốc sỏi trên bề mặt bê tông.

SỬ DỤNG

Tường trong nhà & ngoài trời và trần

- Bê tông cốt thép
- Panen bê tông đúc sẵn
- Lớp trát truyền thống

CHI TIẾT KỸ THUẬT

Hình thức: Bột màu ghi

Cỡ hạt: 0.04 – 0.30 mm

Tỷ trọng: 1.45±0.10

pH: 12

Thời gian bảo quản: 40 phút (tùy theo nhiệt độ)

Thời gian đông kết* 25°C

Đông kết ban đầu: 3h53

Đông kết hoàn toàn: 6h55

**Cường độ bám dính bằng thử nghiệm cắt
nghiêng: ASTM C882**

7 ngày: 6.4 Mpa

28 ngày: 7.7Mpa

Cường độ chịu nén: ASTM C109*

3 ngày: 12 Mpa

7 ngày: 15 Mpa

14 ngày: 18 Mpa

28 ngày: 23 Mpa



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt phải được làm sạch triệt để, vững chắc, không bám bụi bẩn và không còn dính dầu, hồ xi măng, sơn hay hợp chất bảo dưỡng.
- Các gờ, mép phải được loại bỏ.
- Tạo ẩm mặt nền trước khi thi công

Chuẩn bị sản phẩm

- Trộn bằng máy hoặc thủ công một bao 110 LANKOSKIM 20 kg với 6.8 – 7.4 lít nước sạch (tức là 34 – 37% hàm lượng nước) đến khi hỗn hợp nhuyễn đều.
- Để hỗn hợp khoảng vài phút

Thi công

- Trát bả vữa bằng bay hoặc bàn xoa bằng thép trắng
- Có thể bả một hoặc nhiều lớp tùy theo yêu cầu bề mặt.
- Bề mặt của 110 LANKOSKIM có thể được đánh bóng bằng cát.

LƯU Ý

- Sử dụng ở nhiệt độ 5oC - 35oC
- Rửa sạch dụng cụ bằng nước sạch trước khi vật liệu khô.
- Không ứng dụng trên mặt nền gốc thạch cao.
- Trong điều kiện nhiệt độ cao, cần phun nước ở dạng sương mù để làm ẩm, tránh bề mặt bị khô cấp.
- Không ứng dụng cho khu vực ngập nước

MẬT ĐỘ CHE PHỦ

1.3 kg/m²/mm

ĐÓNG GÓI

Bao 20kg

BẢO QUẢN

Bảo quản nguyên bao gói ở nơi khô mát, không sương giá. Thời hạn sử dụng 1 năm tính từ ngày sản xuất.