

ĐẶC ĐIỂM

- Độ dày ứng dụng 1 – 4 mm
- Dễ sử dụng
- Bề mặt nhẵn mịn
- Độ đặc quánh có thể điều chỉnh
- Dễ trát bả bằng bay
- Không cần lớp lót
- Tương hợp với lớp trang trí tường

MÔ TẢ

111 LANKOFINECOAT là bột bả có độ mịn cao tạo ra bề mặt nhẵn mịn.

Được trộn với nước để sửa chữa các khuyết tật trên bề mặt bê tông và lớp vữa trát.

Tạo bề mặt nhẵn mịn bằng cách triệt khử các khuyết tật trên bề mặt như các đường rãnh, đường giáp mối, khe nứt nhỏ và các hốc sỏi trên bề mặt bê tông.

SỬ DỤNG

Tường trong nhà & ngoài trời và trần

- Bê tông cốt thép
- Panen bê tông đúc sẵn
- Lớp trát truyền thống
- Lớp nền trước khi ứng dụng LANKO 110 hoặc LANKO 101

CHI TIẾT KỸ THUẬT

Hình thức: Bột màu ghi hoặc trắng

Cỡ hạt: 0.04 – 0.30 mm

Tỷ trọng: 1.13 kg/lít

pH: 12

Thời gian bảo quản: 40 phút (tùy theo nhiệt độ)

Thời gian đông kết* 25°C

Đông kết ban đầu: ≈ 3h

Đông kết hoàn toàn: ≈ 6h



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt phải được làm sạch triệt để, vững chắc, không bám bụi bẩn và không còn dính dầu, hồ xi măng, sơn hay hợp chất bảo dưỡng.
- Các gờ, mép phải được loại bỏ.
- Tạo ẩm mặt nền trước khi thi công

Chuẩn bị sản phẩm

- Trộn bằng máy hoặc thủ công một bao 111 LANKOFINECOAT 20 kg với 5.5 – 6 lít nước sạch (tức là 28% hàm lượng nước) đến khi hỗn hợp nhuyễn đều.

Thi công

- Trát bả vữa bằng bay hoặc bàn xoa bằng thép trắng
- Có thể bả một hoặc nhiều lớp tùy theo yêu cầu bề mặt.
- Bề mặt của 111 LANKOFINECOAT có thể được trát phủ bằng 110 LANKOSKIM hoặc 101 PARENDUIT để tạo bề mặt nhẵn mịn hoàn hảo.

LƯU Ý

- Sử dụng ở nhiệt độ 5°C - 35°C
- Rửa sạch dụng cụ bằng nước sạch trước khi vật liệu khô.
- Không ứng dụng trên mặt nền gốc thạch cao.
- Trong điều kiện nhiệt độ cao, cần phun nước ở dạng sương mù để làm ẩm, tránh bề mặt bị khô cấp.
- Không ứng dụng cho khu vực ngập nước

MẬT ĐỘ CHE PHỦ

1.3 kg/m²/mm

ĐÓNG GÓI

Bao 20kg

BẢO QUẢN

Bảo quản nguyên bao gói ở nơi khô mát, không sương giá. Thời hạn sử dụng 1 năm tính từ ngày sản xuất.