

ĐẶC ĐIỂM

- Độ dày ứng dụng 3 – 10mm
- Độ đặc quán có thể điều chỉnh
- Dễ trát bằng bay
- Không cần lớp lót
- Tương hợp với lớp trang trí tường

MÔ TẢ

113 LANKOPATCH là vữa xi măng dùng để trát lớp mỏng từ 3mm đến 10mm. Tạo bề mặt phẳng đều, lý tưởng cho lớp phủ tường trang trí.

SỬ DỤNG

Tường trong nhà & ngoài trời và trần

- Bê tông cốt thép
- Panen bê tông đúc sẵn
- Lớp trát truyền thống

CHI TIẾT KỸ THUẬT

Hình thức: Bột màu ghi

Cỡ hạt: 0.04 – 0.5 mm

Tỷ trọng: 1.35±0.10

pH: 12

Thời gian bảo quản: 1 – 2 giờ

Cường độ bám dính bằng thử nghiệm cắt nghiêng:

ASTM C882

3 ngày: 4 Mpa

7 ngày: 5 Mpa

28 ngày: 6 Mpa

Cường độ chịu nén: ASTM C109*

3 ngày: 9 Mpa

7 ngày: 14 Mpa

28 ngày: 17 Mpa



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt phải được làm sạch triệt để, vững chắc, không bám bụi bẩn và không còn dính dầu, hồ xi măng, sơn hay hợp chất bảo dưỡng.
- Các gờ, mép phải được loại bỏ.
- Tạo ẩm mặt nền trước khi thi công

Chuẩn bị sản phẩm

- Trộn bằng máy hoặc thủ công một bao 113 LANKOPATCH 25 kg với 6 – 7 lít nước sạch (tức là 24 – 28 % hàm lượng nước) đến khi hỗn hợp nhuyễn đều.
- Để hỗn hợp khoảng vài phút

Thi công

- Trát bả vữa bằng bay hoặc bàn xoa bằng thép tráng
- Cho phép vạch vẽ trước khi hoàn thiện bằng cách lau nhẹ theo hướng xoay tròn bằng miếng bọt biển tổng hợp hoặc miếng polystyren
- Để khô tối thiểu 7 ngày (tùy theo độ dày và điều kiện không khí) trước khi ứng dụng lớp phủ đề.

PHÒNG NGỪA

- Sử dụng ở nhiệt độ 5°C - 35°C
- Rửa sạch dụng cụ bằng nước sạch trước khi vật liệu khô.
- Không ứng dụng trên mặt nền gốc thạch cao.
- Trong điều kiện nhiệt độ cao, cần phun nước ở dạng sương mù để làm ẩm, tránh bề mặt bị khô cấp.
- Không ứng dụng cho khu vực ngập nước

MẬT ĐỘ CHE PHỦ

1.3 kg/m²/mm

ĐÓNG GÓI

Bao 25kg

BẢO QUẢN

Bảo quản nguyên bao gói ở nơi khô mát, không sương giá. Thời hạn sử dụng 1 năm tính từ ngày sản xuất.